


EMUBIN Hausfarbe

Seidenmatte, 100%-Reinacrylat-Universalfarbe für den Außenbereich

Produktbeschreibung

Eigenschaften Seidenmatt auftrocknende, vielseitig einsetzbare Universalfarbe auf Reinacrylat-Basis, für dünn-schichtige und strukturerhaltende Anstriche von Fassadenflächen, wetterbeständig nach VOB, Teil C, DIN 18363. Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften, hohes Deckvermögen, sehr ergiebig, säure- und alkalibeständig, hochelastisch, spannungsarm und farbtone stabil.

vielseitiger Anwendungsbereich Holz (alt und neu), gestrichen mit Kunstharzlacken, Putz, Mauerwerk, Faserzement und Beton, alte Dispersions-, Silikat- und Kalkfarbenanstriche, Aluminium, verzinktes Stahlblech, rostschutzgrundierter Stahl, Hart-PVC, Polystyrol, ABS, GFK, PUR-Schäume und ähnliche Kunststoffe sowie bituminöse Untergründe.



- **hoch diffusionsfähig**
- **wetter- und alterungsbeständig**
- **ausgezeichnete Haftungseigenschaften**
- **unanfällig gegen Algen-, Moos- und Schimmelbefall**

Technische Angaben

Anwendungsbereich	außen	Wasserdampf Diffusionsdichte*	Klasse V2
Lieferform	weiß	Durchlässigkeitsrate für Wasser*	Klasse W3
Packungsgröße	1 l, 5 l, 12,5 l	Glanzgrad*	seidenmatt
Spez. Gewicht	ca. 1,360 g/cm ³	Produkt-Code F+L	M-DF02
Verbrauch [1]	130 - 180 ml/m ²	EU-VOC-Grenzwert	(Kat. A/d): 130 g/l VOC (2010) Der VOC-Anteil beträgt max. 130 g/l.
Lagerung [2]	kühl und trocken ca. 1 Jahr	Abfallschlüssel [3]	17 07 01 (trocken), 08 01 12 (flüssig)
Einstufung BSF 26	Klasse A		

* Kenndaten nach DIN EN 13300

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

[2] Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[3] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Bindemittelbasis Wasser, 100 % Reinacrylat-Bindemittel, Titandioxid, Talkum, Glimmer, Calciumkarbonat, Additive, Konservierungsmittel

Einsatz- und Anwendungsangaben

Untergrund Die Untergründe müssen rissfrei, fest, trocken, frei von Verschmutzungen, Salzen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinter- sowie Mehlkornschichten und sonstigen trennenden Substanzen, frei von Verfärbungen und verfärbenden Fremdeinschlüssen sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden.

VOB, Teil C, DIN 18363, das Technische Merkblatt und die entsprechenden BFS-Merkblätter, jeweils in der neuesten Fassung, beachten! Vor Beschichtungsausführung ist die Eignung Material/Untergrund durch einen Probeanstrich zu prüfen. In Zweifelsfällen Fachberatung anfordern.

Holz Bei rohem Holz muss mit **einem geeignetem Imprägniergrund** grundiert werden. Zur Isolierung und Absperrung von Holzinhaltstoffen, die zu Verfärbungen neigen, muss vor der Beschichtung mit weißen oder sehr hellen Farbtönen eine Grundbeschichtung mit **Sperrgrund** aufgebracht werden.

Bernhard Müller GmbH

D-66121 Saarbrücken, Lyonerring 12
Tel. +49 (0) 6816 44 55 Fax. +49 (0) 6816 73 48

www.farbenfachgrosshandel.de - E-Mail: info@farbenfachgrosshandel.de

EMUBIN Hausfarbe

Seidenmatte, 100%-Reinacrylat-Universalfarbe für den Außenbereich

<i>Neuputze</i>	Neuputze, je nach Jahreszeit und Temperaturbedingungen, mind. 2 bis 4 Wochen unbehandelt trocknen lassen. Mineralische Leichtputze und Kalkputze CS I > 1,0 N/mm ² (P Ic) mind. 4 Wochen unbehandelt trocknen lassen.
<i>stark saugende Untergründe</i>	Saugende Untergründe mit Wasser gut annässen und mattfeucht abtrocknen lassen. Bei der Verarbeitung auf festen, tragfähigen, saugenden Untergründen, wo nicht angefeuchtet werden kann, muss dem 1. Anstrich ca. 10 % Wasser zugegeben werden. In besonderen Ausnahmefällen ist statt Annässen ein Grundanstrich mit geeignetem Tiefgrund notwendig. In jedem Fall ist eine Testfläche mit anschließender Haftfestigkeitsprüfung anzulegen.
<i>nicht saugende Untergründe</i>	Nicht saugende, glatte Untergründe ggf. mit WP Grund vorstreichen. Glatte, glänzende Flächen zuvor anrauen.
Materialtönung	Mit geeigneter Abtönpaste. Abtönfarben und Tönkonzentrate sind vor Verwendung auf Eignung zu prüfen. Höhere Zusätze verändern die spezifischen Eigenschaften.
Verarbeitung	EMUBIN Hausfarbe nicht bei Temperaturen unter 5 °C, um oder unter dem Taupunkt verarbeiten, die Temperaturen dürfen auch während der gesamten Trockenphase nicht unter die Grenzwerte sinken. Bitte beachten Sie bei den Arbeiten das BFS-Merkblatt Nr. 6 "Beschichtungen auf Bauteilen aus Aluminium" (gilt für alle Metall-Untergründe). Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen, extrem hoher Luftfeuchtigkeit (Nebelnäse) oder starkem Wind verarbeiten. Nicht unter +5 °C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten. Ggf. Netzpläne am Gerüst anbringen. Vorsicht bei Gefahr von Nachtfrost.
<i>Zwischenbeschichtung</i>	Bei kontrastreichen, stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen, ggf. eine zusätzliche Zwischenbeschichtung auftragen.
<i>Endbeschichtung</i>	Eine satte, gleichmäßige Beschichtung unverdünnt auftragen.
Überarbeitung / Trockenzeit	Bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit nach einigen Stunden oberflächentrocknen und überstreichbar. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen. Bei kühler, feuchter Witterung und höheren Schichtdicken entsprechend längere Trockenzeit einhalten.
Reinigung der Werkzeuge	Werkzeuge in den Arbeitspausen im Material oder unter Wasser aufbewahren. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, evtl. unter Gebrauch von Spülmitteln.

Hinweise

Besonders zu beachten	Die Ausführung der Arbeiten ist unter Beachtung der aktuellsten Regelwerke sowie der entsprechenden aktuellsten Technischen Merkblätter durchzuführen. Durch Abtönung sind Abweichungen in den technischen Kenndaten möglich. Bei Airless-Spritzauftrag Material gut aufrühren und durchsieben. Abzeichnungen durch Ausbesserungen in den Flächen hängen von vielen Faktoren ab und sind daher unvermeidbar (BFS-Merkblatt Nr. 25). Nach der Verarbeitung können bei frühzeitiger Feuchtebelastung (Tau, Nebel oder Regen) Netzmittel / Emulgatoren aus der Beschichtung gelöst werden. Dies kann zu Ablaufspuren führen, die sich je nach Farbtonintensität unterschiedlich stark abzeichnen. Eine Qualitätsminderung des Produktes liegt nicht vor. In der Regel werden diese Effekte bei weiterer Bewitterung selbständig entfernt. Sichtbare Ablaufspuren in Bereichen, die nicht beregnet werden, müssen zeitnah abgewaschen werden. Insbesondere bei Dachuntersichten ist so zu verfahren, da die Emulgatoren nach längerer Trocknungsphase nur sehr schwer entfernbar sind. Enthält Biozide als Filmschutzmittel: 2-Octyl-2H-Isotiazol-3-On, Terbutryn, Zinkpyrithion.
Besondere Hinweise	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser reinigen. Bei der Verarbeitung im Spritzverfahren den Farbnebel nicht einatmen. Bei einer Innenanwendung für gute Be- und Entlüftung sorgen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.
Entsorgung	Eingetrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach Abfallschlüssel Nr. 17 07 01 oder im Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12) entsorgen.

Bernhard Müller GmbH

D-66121 Saarbrücken, Lyonerring 12
Tel. +49 (0) 6816 44 55 Fax. +49 (0) 6816 73 48

www.farbenfachgrosshandel.de - E-Mail: info@farbenfachgrosshandel.de

EMUBIN Hausfarbe

Seidenmatte, 100%-Reinacrylat-Universalfarbe für den Außenbereich

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

´ Bernhard Müller GmbH

D-66121 Saarbrücken, Lyonerring 12
Tel. +49 (0) 6816 44 55 Fax. +49 (0) 6816 73 48

www.farbenfachgrosshandel.de - E-Mail: info@farbenfachgrosshandel.de